



**FICHE TECHNIQUE**

ALLIAGE GROUPE <sup>1</sup>	DÉSIGNATION NUMÉRIQUE <sup>1</sup>	DÉSIGNATION CHIMIQUE <sup>1</sup>	CODE PRODUIT S.A.V.
<b>AlSi7Mg</b>	<b>EN AB - 42000</b>	<b>EN AB-Al Si7Mg</b>	<b>01012187</b>

<sup>1</sup>EN 1676:2020 Aluminium et alliages d'aluminium - Lingots pour refusion en alliages d'aluminium - Spécifications.

**COMPOSITION CHIMIQUE DES LINGOTS**

Alliage	% wt	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb*	Sn	Ti	Autres Chaque	Autres Total
EN AB - 42000 <sup>1</sup>	Min	6,5	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	Max	7,5	0,45	0,15	0,35	0,65	-	0,15	0,15	0,15	0,05	0,2	0,05	0,15

<sup>1</sup>EN 1676:2020 Aluminium et alliages d'aluminium - Lingots pour refusion en alliages d'aluminium - Spécifications.

\* L'alliage produit par S.A.V. S.p.A. a une teneur en plomb inférieure à 0,1%.

**COMPOSITION CHIMIQUE DES PIÈCES MOULÉES**

Alliage	% wt	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb*	Sn	Ti	Autres Chaque	Autres Total
EN AC - 42000 <sup>2</sup>	Min	6,5	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Max	7,50	0,55	0,2	0,35	0,65	-	0,15	0,15	0,15	0,05	0,25	0,05	0,15

<sup>2</sup>EN 1706:2020 Aluminium et alliages d'aluminium — Pièces moulées — Composition chimique et propriétés mécaniques.

\* L'alliage produit par S.A.V. S.p.A. a une teneur en plomb inférieure à 0,1%.

**PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES <sup>2</sup>**

**Propriétés mécaniques minimales pour barres d'essai coulées séparément**

Méthode de moulage	Traitement thermique	Résistance à la traction <i>R<sub>m</sub> [MPa] min.</i>	Limite d'élasticité <i>R<sub>p0,2</sub> [MPa] min</i>	Allongement <i>A [%] min</i>	Dureté Brinnell <i>HBW min</i>
Moulage sable	F	140	80	2	50
	T6	220	180	1	75
Moulage en coquille par gravité	F	170	90	2,5	55
	T6	260	220	1	90
Moulage en coquille par gravité	T64	240	200	2	80
	F	170	90	2,5	55
Moulage à basse pression	T6	260	220	1	90
	T64	240	200	2	80
Moulage en cire perdue	F	150	80	2	50
	T6	240	190	1	75
Moulage sous-pression	-	-	-	-	-

**Propriétés mécaniques potentielles des barres de dissection<sup>3</sup>**

<sup>2</sup>EN 1706:2020 Aluminium et alliages d'aluminium — Pièces moulées — Composition chimique et propriétés mécaniques

<sup>3</sup>Les valeurs mentionnées sont indicatives et il est possible qu'elles ne puissent être atteintes dans toutes les parties de la pièce coulée car elles dépendent de différents facteurs: vitesse de solidification, traitement thermique ainsi que de la présence éventuelle de défauts de fusion, de moulage. Par conséquent, la zone de la pièce dans laquelle ces valeurs peuvent être atteintes doit être convenue entre le fabricant de la pièce moulée et le client.

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES <sup>2</sup>**

MÉTHODE DE MOULAGE	MOULAGE SABLE		AUTRES PROPRIÉTÉS	USINABILITÉ SANS TRAITEMENT THERMIQUE	
		✓			
	✓			B	
	-			B/C	
	✓			D	
COULABILITÉ	FLUIDITÉ			SOUDEABILITÉ	
		B		B	
	RÉSISTANCE À LA CRIQUABILITÉ A CHAUD			APTITUDE AU POLISSAGE	
		A		C	
	TENUE EN PRESSION			DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE [10 <sup>-6</sup> /K] (293 K-373 K)	
		B		22,00	
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	RÉSISTANCE À TEMPÉRATURE AMBIANTE			CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE [MS/m]	
		B		19 - 25	
	RÉSISTANCE À TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 200 °C			CONDUCTIVITÉ THERMIQUE [W/(m K)]	
		C		150 - 170	
	DUCTILITÉ (RÉSISTANCE AUX CHOCS)				
		C			
	RÉSISTANCE À LA FATIGUE [MPa]				
		80 - 110			

✓ Indique le procédé de moulage le plus couramment utilisé pour chaque alliage

A: Optimal	B: Bon	C: Suffisant	D: Limitée	E: Non recommandé	F: Inapproprié
------------	--------	--------------	------------	-------------------	----------------

<sup>2</sup>EN 1706:2020 Aluminium et alliages d'aluminium — Pièces moulées — Composition chimique et propriétés mécaniques



### DÉSIGNATION DU TRAITEMENT THERMIQUE <sup>2</sup>

ABRÉVIATION	TRAITEMENT THERMIQUE
F	COULÉ ET NON TRAITÉ THERMIQUEMENT
O	COULÉ ET STABILISÉ
T1	COULÉ ET REFROIDISSEMENT CONTRÔLÉ APRÈS SOLIDIFICATION ET MATURATION
T4	COULÉ, MISE EN SOLUTION ET MATURATION
T5	COULÉ, REFROIDISSEMENT CONTRÔLÉ APRÈS SOLIDIFICATION ET ARTIFICIEL OU SUR-REVENU
T6	COULÉ, MISE EN SOLUTION ET REVENU
T64	MISE EN SOLUTION ET SOUS-VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL (SOUS-REVENU)
T7	MISE EN SOLUTION ET SUR-VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL (SUR-REVENU) (STABILISATION)

<sup>2</sup>EN 1706:2020 Aluminium et alliages d'aluminium — Pièces moulées — Composition chimique et propriétés mécaniques

### CORRÉLATION AVEC D'AUTRES NORMES

EN AB - 42000 / EN AC - 42000

NATION		U.S.A.	JAPON	INTERNATIONAL	ITALIE	FRANCE	ALLEMAGNE	GRANDE-BRETAGNE
STANDARD		B179	H2211	17615	UNI	NF A57-702	1725	BS 1490
STATUT		ACTIF	ACTIF	ACTIF	ANNULÉ	ANNULÉ	ANNULÉ	ANNULÉ
NORME IDENTIQUE	SPÉCIFICATION DES LINGOTS	-	-	Al Si7Mg	-	-	-	-
NORME SIMILAIRE	SPÉCIFICATION DES LINGOTS	356.1	AC4C.1 AC4C.2	-	UNI - 8024 UNI - 3599	A-S7G A-S7G03 A-S7G06	Al Si7Mg	LM25

La diffusion, la copie et la reproduction de ce document, même si ce n'est que pour des extraits, sont interdites.

Les propriétés physiques et mécaniques indiquées dans cette fiche technique ont un simple but informatif puisqu'elles sont détectées sur des échantillons coulés séparément dans des conditions de refroidissement spécifiques. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les décisions basées sur les propriétés physiques et mécaniques indiquées et aucune garantie n'est donnée pour les propriétés physiques et mécaniques indiquées qui dépendent des conditions spécifiques de moulage des pièces coulées.