



FICHE TECHNIQUE

ALLIAGE GROUPE ¹	DÉSIGNATION NUMÉRIQUE ¹	DÉSIGNATION CHIMIQUE ¹	CODE PRODUIT S.A.V.
AISI(Cu)	EN AB - 47100	EN AB-AI Si12Cu1(Fe)	01013212

¹EN 1676:2020 Aluminium et alliages d'aluminium - Lingots pour refusion en alliages d'aluminium - Spécifications.

COMPOSITION CHIMIQUE DES LINGOTS

Alliage	% wt	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb*	Sn	Ti	Autres Chaque	Autres Total
EN AB - 47100 ¹	Min	10,5	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Max	13,5	1,1	1,2	0,55	0,35	0,10	0,3	0,55	0,20	0,10	0,15	0,05	0,25

¹EN 1676:2020 Aluminium et alliages d'aluminium - Lingots pour refusion en alliages d'aluminium - Spécifications.

* L'alliage produit par S.A.V. S.p.A. a une teneur en plomb inférieure à 0,1%.

COMPOSITION CHIMIQUE DES PIÈCES MOULÉES

Alliage	% wt	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb*	Sn	Ti	Autres Chaque	Autres Total
EN AC - 47100 ²	Min	10,5	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Max	13,5	1,3	1,2	0,55	0,35	0,10	0,3	0,55	0,20	0,10	0,20	0,05	0,25

²EN 1706:2020 Aluminium et alliages d'aluminium - Pièces moulées - Composition chimique et propriétés mécaniques.

* L'alliage produit par S.A.V. S.p.A. a une teneur en plomb inférieure à 0,1%.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ²

Propriétés mécaniques minimales pour barres d'essai coulées séparément

Méthode de moulage	Traitement thermique	Résistance à la traction <i>R_m [MPa] min.</i>	Limite d'élasticité <i>R_{p0,2} [MPa] min</i>	Allongement <i>A [%] min</i>	Dureté Brinnell <i>HBW min</i>
Moulage sable	-	-	-	-	-
Moulage en coquille par gravité	-	-	-	-	-
Moulage à basse pression	-	-	-	-	-
Moulage en cire perdue	-	-	-	-	-
Moulage sous-pression	F	240	140	1	70

Propriétés mécaniques potentielles des barres de dissection³

²EN 1706:2020 Aluminium et alliages d'aluminium - Pièces moulées - Composition chimique et propriétés mécaniques

³Les valeurs mentionnées sont indicatives et il est possible qu'elles ne puissent être atteintes dans toutes les parties de la pièce coulée car elles dépendent de différents facteurs: vitesse de solidification, traitement thermique ainsi que de la présence éventuelle de défauts de fusion, de moulage. Par conséquent, la zone de la pièce dans laquelle ces valeurs peuvent être atteintes doit être convenue entre le fabricant de la pièce moulée et le client.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ²

MÉTHODE DE MOULAGE	MOULAGE SABLE		AUTRES PROPRIÉTÉS	USINABILITÉ SANS TRAITEMENT THERMIQUE	
				-	
COULABILITÉ	MOULAGE EN COQUILLE PAR GRAVITÉ			USINABILITÉ APRÈS TRAITEMENT THERMIQUE	
			-	-	
	MOULAGE SOUS-PRESSION			RÉSISTANCE À LA CORROSION	
			✓	C	
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	MOULAGE EN CIRE-PERDUE			APTITUDE À L'ANODISATION DÉCORATIVE	
			-	E	
	FLUIDITÉ			SOUDABILITÉ	
			A	F	
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	RÉSISTANCE À LA CRIQUABILITÉ A CHAUD			APTITUDE AU POLISSAGE	
			A	C	
	TENUE EN PRESSION			DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE [10 ⁻⁶ /K] (293 K-373 K)	
			C	20,00	
	RÉSISTANCE À TEMPÉRATURE AMBIANTE			CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE [MS/m]	
			B	15 - 20	
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	RÉSISTANCE À TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 200 °C			CONDUCTIVITÉ THERMIQUE [W/(m K)]	
			B	120 - 150	
	DUCTILITÉ (RÉSISTANCE AUX CHOCS)				
			C		
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	RÉSISTANCE À LA FATIGUE [MPa]				
			60 - 90		

✓ Indique le procédé de moulage le plus couramment utilisé pour chaque alliage

A:
Optimal

B:
Bon

C:
Suffisant

D:
Limitée

E:
Non recommandé

F:
Inapproprié

²EN 1706:2020 Aluminium et alliages d'aluminium - Pièces moulées - Composition chimique et propriétés mécaniques



DÉSIGNATION DU TRAITEMENT THERMIQUE ²

ABRÉVIATION	TRAITEMENT THERMIQUE
F	COULÉ ET NON TRAITÉ THERMIQUEMENT
O	COULÉ ET STABILISÉ
T1	COULÉ ET REFROIDISSEMENT CONTRÔLÉ APRÈS SOLIDIFICATION ET MATURATION
T4	COULÉ, MISE EN SOLUTION ET MATURATION
T5	COULÉ, REFROIDISSEMENT CONTRÔLÉ APRÈS SOLIDIFICATION ET ARTIFICIEL OU SUR-REVENU
T6	COULÉ, MISE EN SOLUTION ET REVENU
T64	MISE EN SOLUTION ET SOUS-VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL (SOUS-REVENU)
T7	MISE EN SOLUTION ET SUR-VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL (SUR-REVENU) (STABILISATION)

²EN 1706:2020 Aluminium et alliages d'aluminium — Pièces moulées — Composition chimique et propriétés mécaniques

CORRÉLATION AVEC D'AUTRES NORMES

EN AB - 47100 / EN AC - 47100

NATION		U.S.A.	JAPON	INTERNATIONAL	ITALIE	FRANCE	ALLEMAGNE	GRANDE-BRETAGNE
STANDARD		B179	H2211	17615	UNI	NF A57-702	1725	BS 1490
STATUT		ACTIF	ACTIF	ACTIF	ANNULÉ	ANNULÉ	ANNULÉ	ANNULÉ
NORME IDENTIQUE	SPÉCIFICATION DES LINGOTS	-	-	AlSi12Cu1(Fe)	-	-	-	-
NORME SIMILAIRE	SPÉCIFICATION DES LINGOTS	A413.1	-	-	5079 7369-74	A-S12U	GB-ALSi12(Cu)-(231A) GBD-ALSi12(Cu)-(231)	-

La diffusion, la copie et la reproduction de ce document, même si ce n'est que pour des extraits, sont interdites.

Les propriétés physiques et mécaniques indiquées dans cette fiche technique ont un simple but informatif puisqu'elles sont détectées sur des échantillons coulés séparément dans des conditions de refroidissement spécifiques. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les décisions basées sur les propriétés physiques et mécaniques indiquées et aucune garantie n'est donnée pour les propriétés physiques et mécaniques indiquées qui dépendent des conditions spécifiques de moulage des pièces coulées.